



ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ООО «Прогресс»

115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок

Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2

Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09



Руководитель лаборатории

ООО «Прогресс»

А. М. Чернова

11 ноября 2023г.

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ (анализа)

№38745-ПРГ/23 от 21.11.2023

1	Объект	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВНУТРЕННИЕ РАМОЧНОЙ И/ИЛИ ЦАРГОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ К НИМ.
2	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «ФДТ», Адрес: 601670, Владимирская обл., Александровский р-н, г. Струнино, ул. Суворова, д.5, этаж 2, пом.11, ИНН: 3311023831, ОГРН: 1183328009479
3	Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью «ФДТ», Адрес: Россия, 601670, Владимирская обл., Александровский р-н, г. Струнино, ул. Суворова, д.5, этаж 2, пом.11, ИНН: 3311023831, ОГРН: 1183328009479
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 38745 от 10 Октября 2023 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	11 Октября 2023 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	20 Октября 2023 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	25 Октября 2023 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ТУ 16.23.11-002-31730852-2020
9	Результаты	Таблица №1

Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
1.	Толщина заполнения, мм, не менее	10	15	ТУ 16.23.11-002-31730852-2020
2.	Толщина стоевых и ригелей дверного полотна в поперечной части, мм, не менее	32	40	ТУ 16.23.11-002-31730852-2020
3.	Стоевые и ригели дверного полотна	Должны быть выполнены из деревянного бруса и МДФ (ДВП средней плотности) с соотношением не менее 50% цельного деревянного бруса и не более 50% МДФ (ДВП средней плотности), покрытые декоративными пленками	Соответствует требованию	ТУ 16.23.11-002-31730852-2020
4.	Статическая нагрузка, действующая в плоскости полотна, Н не менее	400	450	ТУ 16.23.11-002-31730852-2020
5.	Статическая нагрузка, действующая перпендикулярно плоскости полотна Н не менее	200	380	ТУ 16.23.11-002-31730852-2020
6.	Удар мягким и тяжелым телом, Дж, не менее	30	52	ТУ 16.23.11-002-31730852-2020
7.	Удар твердым телом, Дж, не менее	1,5	2,0	ТУ 16.23.11-002-31730852-2020
8.	Двери, их сборочные единицы и детали	Должны иметь правильную геометрическую форму	Соответствует требованию	ТУ 16.23.11-002-31730852-2020
9.	Ширина деталей каркаса	Должна быть не менее одинарной - полуторной толщины полотна	Соответствует требованию	ТУ 16.23.11-002-31730852-2020
10.	Гнезда под приборы	Должны быть очищены от бахромы и заусенцев	Соответствует требованию	ТУ 16.23.11-002-31730852-2020
11.	Усилие, необходимое для открывания и закрывания полотен при ручном приведении в действие полотен, Н, не более	10	4	ТУ 16.23.11-002-31730852-2020

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВНУТРЕННИЕ РАМОЧНОЙ И/ИЛИ ЦАРГОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ К НИМ, выпускаемые Обществом с ограниченной ответственностью

ИЛ ООО «Прогресс» Протокол исследований (анализа) №38745-ПРГ/23 от 21.11.2023
«ФДТ», Адрес: Россия, 601670, Владимирская обл., Александровский р-н, г. Струнино, ул. Суворова,
д.5, этаж 2, пом.11, ИНН: 3311023831, ОГРН: 1183328009479, **соответствуют:** ТУ 16.23.11-002-31730852-
2020.

Исполнитель



Г. И. Куликов

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Прогресс».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.